



Bloqueador para interiores y exteriores **ANTIUMEDAD**

DESCRIPCIÓN:

Colorin Antihumedad Bloqueador para interiores y exteriores, es un producto de esquema que actúa como barrera en superficies dañadas por los ataques de humedad, evitando la aparición de manchas y hongos. Su fórmula permite la aplicación directa sobre húmedo formando una película impermeabilizante que bloquea la humedad y prepara la superficie para recibir el producto de terminación seleccionado.

Puede aplicarse en paredes de mampostería, hormigón, fibrocemento, yeso, ladrillo, madera y papel pintable. Especialmente indicado para el pintado áreas expuestas a la humedad, como sótanos, garajes, baños, bajo mesadas, frisos, etc.

- Bloquea la humedad
- Evita la aparición de manchas y hongos
- Aplicable sobre superficies húmedas

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: Pincel, rodillo o soplete.

SECADO: Al tacto: 4 h. Repintado: 12 h. Curado total: 7 días.

MANOS SUGERIDAS: 2 manos.

RENDIMIENTO: 8 a 10 m² por litro y por mano.

COLOR: Se presenta en color blanco. Para lograr una mayor variedad de tonos, se puede utilizar Colorin Colorante Universal (máximo 15 ml por litro).

BRILLO: Mate

DILUYENTE y LIMPIEZA: No requiere dilución. Lavar los elementos con Hydrarrás.

PRESENTACIONES: 1 y 4 L.



APLICACIÓN:
Pincel o rodillo.



SECADO:
Al tacto: 4 h.
Repintado: 12 h.
Curado total: 7 días.



RENDIMIENTO:
8 a 10 m² por litro y por mano.



DILUCIÓN:
No requiere dilución.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, hongos, óxido, grasitud, productos siliconados, ceras, jabones, limpiadores, partes flojas y otros contaminantes. Eliminar las fuentes de aporte de humedad si existieran (caños de agua o vapor rotos, deficiencias en la impermeabilidad de los cimientos, etc.), esta condición es imprescindible para la aplicación del producto.

SUPERFICIES NUEVAS

MAMPOSTERÍA / HORMIGÓN: se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar.

MADERAS: usar previamente Comodín Fondo Blanco.

SUPERFICIES PINTADAS: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar.

Para todos los casos mencionados, proceder aplicando dos manos de Colorin Antihumedad Bloqueador para interiores y exteriores sin diluir. Puede aplicarse sobre superficies húmedas con pincel o rodillo, realizando en el primer caso un movimiento circular sobre el área afectada para aumentar la penetración del producto y concluyendo con pasadas verticales para uniformar la película. Finalizar aplicando el producto elegido como terminación.

RECOMENDACIONES:

Mezclar antes de usar. Verificar la homogeneidad de color.

No aplicar a temperaturas de la superficie inferiores a 5° C o superiores a 35° C ni con HRA superior al 85%.

No dejar paños incompletos para continuar al día siguiente.

Lavar las herramientas y utensilios con Hydrarrás antes que sequen.

DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHÍCULO: Base acrílica y resina de petróleo.

VISCOSIDAD STORMER 91 \pm 2

CONTENIDO DE SÓLIDOS : 75 \pm 1 %

PESO ESPECÍFICO: 1.47 \pm 0.02 kg/l

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com