



Ladrillos IMPREGNANTE

DESCRIPCIÓN:

Colorin Ladrillos Impregnante es un protector de terminación satinada, posee pigmentos de alta resistencia a los rayos U.V que le permiten proteger y decorar la superficie. Actúa penetrando profundamente en el ladrillo formando una micro película flexible y de poro abierto, impermeable e hidrófuga. Su adecuado balance de aditivos y fungicidas evitan el desarrollo de algas y hongos. Impermeabiliza repeliendo el agua de lluvia, permitiendo que el ladrillo respire a través de la película, evitando ampollados y descascarados. Su micropigmentación a base de óxido de hierro transparente filtra y absorbe la radiación solar, manteniendo inalterada la terminación y el aspecto de los ladrillos.

- Impermeabilizante
- Evita la formación de hongos y algas
- Máxima resistencia UV

USOS:

Ideal para proteger superficies de ladrillos, tejas o cerámicos de poro abierto (no esmaltados), embelleciendo los mismos con un acabado satinado que empareja su aspecto y color. El producto puede emplearse para aplicarlo tanto en interiores como en exteriores, cuando se requiere una protección integral y alta durabilidad.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: pincel o soplete.

SECADO: al tacto: 4-5 horas /repintado 24 horas / final 24 horas.

MANOS SUGERIDAS: 2 a 3 manos, según la superficie.

RENDIMIENTO: 13 a 15 m²/litro/mano.

COLOR: natural y cerámico. Pueden obtenerse colores intermedios con la mezcla de colores preparados.

BRILLO: satinado

DILUYENTE y LIMPIEZA: hydrarrás (máximo 20%)

PRESENTACIONES: 1 – 4 y 20 Lts.



APLICACIÓN:
Pincel o rodillo



SECADO:
Al tacto: 4-5 horas.
Repintado: 24 horas.
Final: 24 horas.



RENDIMIENTO:
13 a 15 m²/litro/mano



DILUCIÓN:
Hydrarrás (máx.20%)

MODO DE EMPLEO:

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes. Si hubiera presencia de hongos, eliminarlos con Líquido Fungicida Colorin según las instrucciones del envase. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con HRA superior al 85%.

Ladrillos nuevos: los sustratos de ladrillos en mampuesto presentan una elevada alcalinidad, especialmente en las juntas, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado entre 60 a 90 días. Aplicar una solución de ácido Muriático al 10 %, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH que debe oscilar entre 7 y 8. Dejar secar 24 hs. Se puede aplicar con pincel o soplete; la primera mano aplicarla diluida 1 a 1 con Hydrarrás. Dejar secar 24 horas y aplicar una segunda mano tal cual o diluida con hasta 20 % de Hydrarrás.

Ladrillos barnizados o pintados: Eliminar todo resto de pintura o barniz anterior aplicado en buen estado, descascaradas o mal adheridas para garantizar el contacto directo del producto con la superficie de origen. Remover los productos aplicados con anterioridad a través de Hydragel, removedor en gel o por medios mecánicos (lijado, cepillo de alambre, viruta de acero, etc.). Enjuagar la superficie con agua y detergente neutro para eliminar los restos. Si se tratara del mismo producto aplicado con anterioridad en buen estado, es suficiente un hidrolavado a baja/media presión para la eliminación de suciedad y polvillo adherido. Luego continuar con una mano de Colorín Ladrillos Impregnante diluido al 20%, una vez seco aplicar una o dos manos adicionales tal cual o diluida con hasta 10 % de Hydrarrás. En caso de dudas consultar con el Dpto. Técnico de Colorín.

Los elementos utilizados se limpiarán con Hydrarrás antes que sequen. No aplicar sobre cerámicos esmaltados o de poro muy cerrado dado que no se conseguirá una buena penetración y anclaje de producto.

▀ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Resina alquídica y biocidas orgánicos.

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (25°C): 50 seg. +/- 3

PESO ESPECÍFICO: 0,87 +/- 0,01

▀ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com