



Preparación de superficies

COMODÍN MASILLA PARA PLACAS DE YESO

DESCRIPCIÓN:

Comodín Masilla para Placas de Yeso es un material que permite rellenar juntas, fijaciones y uniones donde se requiera una alta performance, rápido secado y facilidad en la aplicación. Se presenta listo para usar. Su cremosidad y capacidad de relleno permiten obtener aplicaciones de alta calidad, sin riesgos de cuarteo y una excelente y sencilla lijabilidad que optimiza y favorece la tarea.

- Ultra lijable
- Excelente poder de relleno
- Alto rendimiento

USOS:

En interiores. Especialmente recomendado para rellenar oquedades, defectos o imperfecciones en uniones, fijaciones, tornillos propios de la instalación de placas autoportantes de yeso.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: llana o espátula de 3 a 5 pulgadas.

SECADO: 8 a 24 hs según espesores de masilla aplicados y condiciones ambientales.

MANOS SUGERIDAS: dependerá de la superficie a rellenar.

RENDIMIENTO: 0,8 kg/m² para relleno de juntas y fijaciones según espesor y cantidad de manos aplicadas.

COLOR: blanco.

BRILLO: mate

DILUYENTE: se presenta listo para usar.

LIMPIEZA: lavar los utensilios con agua antes de que sequen.

PRESENTACIONES: 1,6, 6, 16, 32 kg.



APLICACIÓN:
llana o espátula
de 3 a 5 pulgadas.



SECADO:
8 a 24 hs.



RENDIMIENTO:
0,8 kg/m².



DILUCIÓN:
Listo para usar

MODO DE EMPLEO:

La superficie deberá estar limpia, libre de hongos, polvo, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° C ni superiores a los 35° C ni con HRA superior al 85%.

Aplicar Comodín Masilla para Placas de Yeso en las juntas, haciendo presión con el elemento aplicador de modo tal que se logre un completo relleno de las uniones y cabezas de tornillos. Es necesario que la masilla se extienda entre 6 a 10 cm de cada lado de las juntas. Asegurar la nivelación de diferencias de nivel o defectos propios de la colocación de las placas. Sin dejar secar, colocar la cinta de papel, ejerciendo una mínima presión, empleando una espátula para retirar el producto en exceso, burbujas y aire que pudieran haber quedado debajo de la cinta. Aplicar el producto rellenando las fijaciones. Dejar secar. Aplicar una mano de masilla sobre juntas y fijaciones. Dejar secar. Aplicar una última mano empleando llana. Dejar secar 24 horas. Lijar empleando lija mediana o fina según la terminación elegida. Con la superficie lijada, y una vez eliminado el polvillo, aplicar una mano de Comodín Fijador al Aguarrás, diluido con Hydrarrás para que, una vez seco, presente brillo mate. Luego, aplicar la pintura de terminación elegida.

■ DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHÍCULO: Estireno Acrílico

VISCOSIDAD: (UC 25° C 1000g): 25" a 35"

PESO ESPECÍFICO: 1.78 ± 0.02 Kg/l

■ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com