



Preparación de Superficies

COMODÍN PRIMERA MANO IMPRIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Comodín Primera Mano Imprimación, es un fondo pigmentado que fija, sella, y uniforma la absorción de las superficies en una sola mano. Puede ser aplicado sobre paredes de yeso, revoque o ladrillo y sobre superficies previamente pintadas. Su excelente adherencia facilita la aplicación de las pinturas de terminación, ya sean al látex o sintéticas, y mejora las zonas poco firmes o entizadas.

- Empareja la absorción
- Mejora el rendimiento de la pintura de terminación
- Excelente adherencia
- Fácil de aplicar

USOS:

Indicado para el uso en exteriores e interiores, como producto de esquema, para preparar la superficie en paredes de yeso, revoque, o ladrillo.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: pincel, rodillo, soplete.

SECADO: 4 a 6 horas.

MANOS SUGERIDAS: 1 a 2 manos.

RENDIMIENTO: 10 a 12 m²/litro/mano.

COLOR: blanco. Puede obtenerse una amplia gama de colores con el agregado de Colorín Colorante Universal hasta 15 ml por litro.

BRILLO: mate.

DILUYENTE y LIMPIEZA: agua al 10% como punto de partida, según la absorción de la superficie.

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 Lts



APLICACIÓN:
Pincel, rodillo o soplete.



SECADO:
4 a 6 horas.



RENDIMIENTO:
10 a 12 m²/litro/mano.



DILUCIÓN:
Agua al 10% como punto de partida, según la absorción de la superficie.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a fijar / sellar debe encontrarse seca, limpia, libre de polvo, grasitud, limpiadores siliconados, óxido y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar sobre superficies con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°C, ni con HRA superior al 85%.

Paredes nuevas: es necesario que la superficie se encuentre completamente fraguada y libre de humedades de mortero. Las superficies tienen naturaleza alcalina, por eso y una vez pasado ese período de curado, pueden neutralizarse con una solución de ácido muriático al 10% del agua. Aplicarlo con un cepillo semiduro de paja o plástico, dejando actuar 30 minutos, luego lavar con abundante agua y dejando secar 24 hs. Igualmente, luego de dicho tratamiento, verificar la ausencia de alcalinidad midiendo el pH de la superficie (ideal valores 7-8). En caso de dudas, consultar al Dto. Técnico de Colorín. Si la superficie presenta arena o polvillo flojo, eliminar mediante lijado o cepillado.

Paredes pintadas: si la superficie presenta arena o polvillo flojo, eliminar mediante lijado o cepillado. Si hubiera sectores afectados por hongos, tratar con Colorín Líquido Fungicida. En caso de grasitud, eliminarla lavando con agua y jabón o

detergente. Si se aplica sobre pinturas firmes, lijar previamente para mejorar la adherencia, especialmente en el caso de pinturas de terminación brillante. En caso de ser necesario emparejar imperfecciones, utilizar Comodín Enduido para interiores o exteriores (según corresponda) y aplicar nuevamente Fijador Sellador. Finalizar con la pintura de terminación elegida.

DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHÍCULO: Estireno-acrítica.
VISCOSIDAD: 92UK+/-2.
PESO ESPECÍFICO: 1,31 +/- 0,02 kg/l.
SÓLIDOS EN PESO: 50 +/- 1%.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com