



Línea Maderas

MADECOR BARNIZ SINTETICO SATINADO

Descripción / Características del producto

Barniz de terminación satinada que posee excelente compatibilidad con la madera y provee una película transparente de buena duración, con mínima tendencia al cuarteo en zonas de clima no demasiado agresivo. Mínimo oscurecimiento de la madera. Muy buena dureza y flexibilidad final.

Campo de Aplicación

Para uso interior. Es el más utilizado en revestimientos y machimbre, realizando al mismo tiempo la belleza y color natural de la madera. La madera de los objetos mencionados a continuación, representan casos típicos: Revestimientos de casas habitación, puertas, ventanas, postigones, persianas, columnas de quinchos, barandas de balcones, antepecho de ventanas, que no estén demasiado expuestos, etc.

Instrucciones para su uso

El producto se presenta listo para ser usado. Antes de comenzar homogeneizar el contenido del envase

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Madera Nueva: La superficie a barnizar se debe encontrar seca, limpia, libre de polvo y grasitud. Antes de pintar lije suavemente en el sentido de la veta con lija fina para evitar que queden rayas

Madera Barnizada: Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, será suficiente con un prolijo lijado en el sentido de la veta, hasta matar el brillo y luego limpiar el polvillo con cepillo y frotar con trapo embebido en Hydrarrás. Si la superficie estuviera cuarteada o descascarada eliminar totalmente el barniz mediante lijado o decapado. Si ese fuera el caso seguramente la madera estará manchada o agrisada, para recuperarla podrá tratarse con agua oxigenada de

100 volúmenes o soluciones de ácido oxálico (sal de limón) guardando las precauciones necesarias.

IMPORTANTE: Si la madera en que se va a aplicar es muy absorbente y de poro abierto aplicar antes de la primera mano de barniz, una barniceta con barniz brillante (barniz diluido 1 a 1 con Hydrarrás); de lo contrario sería completamente absorbido por el ligante y la carga mateante quedaría “suelta” como un polvillo fino.

APLICACIÓN: Se puede aplicar con pincel, soplete o rodillo con pelo corto. Sobre maderas nuevas o cuando se haya eliminado totalmente el revestimiento, aplique una primera mano de “barniceta” (con pincel o rodillo), es decir una dilución 1: 1 barniz - Hydrarrás, para la máxima penetración en el poro.

Una vez seca esta primera mano y siempre en el sentido de la veta lijar con lija fina para eliminar las “pelusitas” de madera que se han erguido. A continuación y para máxima protección aplicar tres manos más de producto sin diluir, dejando transcurrir de diez a doce horas entre manos si es para interiores. En exteriores aplicar 4 manos.

NOTA: para obtener una óptima calidad de acabado antes de aplicar la última mano dejar secar la anterior no menos de 24 horas y lijar suavemente según las indicaciones. Los elementos utilizados se limpiarán con Hydrarrás antes que se sequen.

Datos Técnicos

TIPO : Resina Alquídica

PESO ESPECIFICO :0.90+/- 0,01

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (A25°C): 1 min. 40 segundos +/- 10 Stormer (a25°C)

Unidades Krebs +/-

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: 50 En Peso 42 Por volumen

TIEMPO DE SECADO AL AIRE 12:00 - 18:00 Hs (para repintar)

TIEMPO DE SECADO FORZADO (I.R./c. Aire) - - - - -°C - Tiempo

TEMPERATURA DE APLICACION mínima 10°C

COLOR: Incoloro

BRILLO: Terminación satinada

RENDIMIENTO TEORICO 12 m² / Lt. / mano

DILUYENTE Hydrarrás

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 12 meses

PRESENTACIONES: 1 , 4 y litros

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

PUNTO DE INFLAMACION 38 °C / 44°C

PELIGRO

Contiene: Nafta disolvente de Stoddard

Líquidos y vapores inflamables. Provoca daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición . No fumar. No respirar el vapor. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

*Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

*Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

*Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115

OBSERVACIONES: Como elemento de seguridad si se utiliza sal de limón o agua oxigenada usar antiparras y guantes. Si se salpicara regiones de la piel lavar inmediatamente con abundante agua y jabón, lo mismo si cayera sobre la ropa.