



Barniz brillante MADECOR AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Madecor al agua Barniz Brillante permite proteger y embellecer superficies de madera tanto en interiores como en exteriores donde no reciban impacto de luz solar directa.

Su tecnología base acuosa logra mantener inalterable el brillo a lo largo de tiempo, además su rápido secado y bajo olor permiten habitar los espacios pintados inmediatamente.

- Alto brillo
- Uso interior y exterior
- Rápido secado y bajo olor

USOS:

Apto para todo tipo de maderas, ideal para aplicarse sobre vigas, cabriadas, columnas, aberturas, cenefas, marcos, ventanas, puertas, machimbre, tablones, contramarcos, osb, hardboard, fenólicos, mdf y carpintería en general.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: Pincel, rodillo, soplete convencional o tipo airless.

SECADO: Al tacto: 30 min. Repintado: 2 a 4 h.

MANOS SUGERIDAS: Se recomienda dar un mínimo de 2 a 3 manos. Para óptima terminación, lijar suavemente con lija fina entre mano y mano.

RENDIMIENTO: 10 a 16 m² por litro y por mano.

COLOR: Madecor al agua Barniz Brillante es incoloro. Para obtener tonos de madera naturales, entonar con Madecor Colorante Universal para lacas y barnices (máximo 15 cm³ por litro). Para colores no tradicionales, utilizar Colorín Colorante Universal (máximo 15 cm³ por litro).

BRILLO: Brillante.

DILUYENTE y LIMPIEZA: Agua. 1 mano diluida (máx. 20% / 30%) según los casos. Sigüientes (máx. 5%).

PRESENTACIONES: 1 y 4 litros.



APLICACIÓN:
Pincel, rodillo o soplete
convencional o tipo airless.



SECADO:
Al tacto: 30 min.
Repintado: 2 a 4 hs.



RENDIMIENTO:
10 a 16 m² por litro y por
mano.



DILUCIÓN:
Agua. 1 mano diluida
(máx. 20% / 30%)
según los casos.
Sigüientes (máx. 5%).

MODO DE EMPLEO:

Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasitud, hongos, productos siliconados, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.

MADERAS NUEVAS: lijar la madera en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo resultante. Aplicar una primera mano de Madecor al agua Barniz Brillante con una dilución del 30% de agua como mano de anclaje.

MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS: asegurarse que el recubrimiento anterior se encuentre firme y en buenas condiciones para luego lijar suavemente la superficie hasta eliminar el brillo. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones, deberá ser eliminada completamente a través de medios mecánicos o químicos. Aplicar una primera mano de Madecor al agua Barniz Brillante con una dilución del 20% de agua.

Para todos los casos mencionados, proceder aplicando de 2 a 3 manos de Madecor al agua Barniz Brillante con mínima dilución esperando 2 a 4 horas entre ellas.

DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHÍCULO: Acrílico.

VISCOSIDAD: (η_k 25°C) 81 ± 5 .

CONTENIDO DE SÓLIDOS : $41 \pm 3 \%$

PESO ESPECÍFICO: $1,02 \pm 0,02$ kg/l

ATENCIÓN:

Este producto químico es una mezcla. Producto clasificado de acuerdo con los criterios del S.G.A. / G.H.S. Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular. Puede ser nocivo para los organismos acuáticos. Mantener alejado de los niños. No beber, no comer ni fumar mientras se manipula el producto. Lavarse con abundante agua en caso de contacto ocular. Al derramarse sobre el suelo el producto impide la absorción del agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

RIESGOS FÍSICOS/QUÍMICOS: Producto inflamable de 2° categoría.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com