



Esmaltes

## SATINÉ ESMALTE SINTÉTICO SATINADO

### DESCRIPCIÓN:

Esmalte Sintético Satinado de exclusivo brillo aterciopelado, elaborado con resinas alquídicas, cargas micronizadas y pigmentos seleccionados que brindan un acabado de extraordinaria nivelación y elevado poder cubritivo, lo que permite reducir los tiempos de trabajo. Es fácil de limpiar, por su alta resistencia al frote y al lavado, y está especialmente indicado para aquellas áreas sujetas a un intenso manipuleo. Puede utilizarse en exteriores e interiores. Se destaca de otros productos porque durante su aplicación y durante un tiempo prolongado deja un aroma agradable, permitiendo rehabilitar rápidamente los ambientes recién pintados. Por su bajo olor no produce irritación en los ojos.

- Brillo aterciopelado
- Bajo olor
- Exclusiva fragancia
- Alto poder cubritivo
- Súper lavable
- Cumple Norma Iram I I I I

### USOS:

Especialmente formulado para aplicar sobre superficies interiores y exteriores. Ampliamente recomendado para el pintado general de metales y maderas, como puertas, ventanas, rejas, muebles, estanterías, galpones, sillas, etc. También puede aplicarse en paredes de mampostería. Se presenta en colores preparados, permitiendo ampliar la gama de colores a través de nuestro sistema tintométrico o por medio del agregado de Colorante Universal Colorín hasta un máximo de 60 ml por litro de esmalte.

### CARACTERÍSTICAS:

**APLICACIÓN:** pincel, rodillo, soplete con o sin aire (airless). La mejor terminación se obtiene con rodillo sintético de pelo corto.

**SECADO:** al tacto 4 a 6 horas. Entre manos 8 a 12 hs. Final 24 hs.

**MANOS SUGERIDAS:** mínimo 2 manos.

**RENDIMIENTO:** 10 a 12 m<sup>2</sup>/litro/mano.

**COLOR:** blanco, negro y colores preparados. Puede obtenerse una amplia gama de colores a través del Sistema Tintométrico Sitio Color o con el agregado de Colorín Colorante Universal hasta 30 ml por litro.

**BRILLO:** satinado.

**DILUYENTE y LIMPIEZA:** Hydrarrás Desodorizado (puede usarse Hydrarrás normal, pero anula el efecto de bajo olor).

Pincel, rodillo o soplete s/aire: máx. 5%. C/aire: máx. 15%.

**PRESENTACIONES:** 0.5, 1, 4, 10 y 20 Lts.



#### APLICACIÓN:

Pincel, rodillo, soplete con o sin aire (airless).



#### SECADO:

Al tacto: 4 a 6 hs/ Repintado: 8 a 12 hs/ Final 24 hs.



#### RENDIMIENTO:

10 a 12 m<sup>2</sup>/litro/mano.



#### DILUCIÓN:

Hydrarrás Desodorizado (puede usarse Hydrarrás normal, pero anula el efecto de bajo olor). Pincel, rodillo o soplete s/aire: máx. 5%. C/aire: máx. 15%.

### MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de polvo, grasitud, limpiadores siliconados, óxido y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar sobre superficies con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°C, ni con HRA superior al 85%.

**MAMPOSTERÍA: Paredes nuevas:** se recomienda dejar transcurrir entre 90 y 180 días antes de pintar (exteriores o interiores respectivamente) para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar el fraguado y el secado total de la superficie y tratar con una solución de ácido Muriático al 10% en agua. Dejar actuar 30 minutos, lavar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Igualmente, luego de dicho tratamiento, verificar ausencia de alcalinidad midiendo el pH de la superficie (ideal valores 7-8). En caso de dudas consultar al Dpto, Técnico de Colorín. **Paredes pintadas:** eliminar restos de pintura mal adherida o descascarada. Emparejar con Comodín Enduido y lijar hasta nivelar la pared. **Con algas y hongos:** lavar con solución de Colorín Líquido Fungicida. Posteriormente aplicar una solución de lavandina al 20/30% para decolorar las manchas.

**En todos los casos,** aplicar Comodín Fijador Sellador al Aguarrás (ver ficha técnica) luego de los pasos anteriores.

**MADERAS: Nuevas:** lijar con lija grano fino a favor de las vetas hasta dejar la superficie tersa y limpiar cuidadosamente eliminando el polvo con un paño húmedo en Hydrarrás. Aplicar Comodín Fondo Blanco Sintético. **Pintadas en buen estado:** es aconsejable lijar con grano mediano. Limpiar. **Pintadas en mal estado:** eliminar completamente por medio de removedor Hydragel.

**HIERRO: Nuevas:** se lavarán con Hydrarrás Desodorizado. Aplicar 1 o 2 manos de Comodín Antióxido o Seakrome Convertidor de Óxido. **Oxidadas:** si se desea eliminar óxido existente puede hacerse con Colorín Líquido Desoxidante y Fosfatizante. **Pintadas en buen estado y pintadas en mal estado:** igual procedimiento que en maderas en esas condiciones.

#### ▀ **DATOS TÉCNICOS:**

TIPO DE VEHÍCULO: Alquídico modificado.

VISCOSIDAD: 74UK+/-2.

PESO ESPECÍFICO: 1,30 +/- 0,03 gr/cm<sup>3</sup>.

#### ▀ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160**

**Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777**

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al 0800-888-7700 o enviándonos un correo electrónico a [consultanos@colorin.com](mailto:consultanos@colorin.com)