



Impermeabilizantes

THERMOCONTROL TECHOS MEMBRANA LÍQUIDA

DESCRIPCIÓN:

Thermocontrol Techos Membrana Líquida es un impermeabilizante acrílico de alta elasticidad que impide el ingreso de agua en techos y muros de uso doméstico. Contiene aditivos poliuretánicos que mejoran las propiedades de aplicación, nivelación y resistencia. Su composición de alto espesor le confiere un efecto "barrera" a las inclemencias del tiempo y a la intemperie, soportando los movimientos de dilatación y contracción de los materiales por efecto de los cambios de temperatura.

Es una membrana líquida protectora contra el agua y la humedad en techos y muros nuevos o ya tratados con impermeabilizantes o con asfaltos, membranas envejecidas, etc.

- Sella mapeados, rajaduras y grietas
- Acompaña las dilataciones y contracciones de la superficie.
- Excepcional resistencia a la intemperie y a las temperaturas extremas.
- Repele la fijación de manchas y la adherencia del polvo.
- No se reseca.
- Seca rápido y sin olor.

Thermocontrol Techos Membrana Líquida se presenta en colores. Puede obtenerse una amplia variedad de tonos por intermezcla y/o utilizando Colorante Universal Colorín (Máx. 30 ml por kilo). No se recomienda emplear Colorante Universal amarillo, bermellón y naranja.

USOS:

Especialmente recomendado para superficies como hormigón, chapa galvanizada tratada previamente, revoques, fibrocemento, tejas y baldosas bizcocho sin esmaltar, carpeta cementicia, etc.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN: Rodillo o pincel.

SECADO: Al tacto: 4 a 6 horas / Entre manos: 3 horas. / Final: 24 a 48 horas. en condiciones normales de humedad.

MANOS SUGERIDAS: 4 manos hasta lograr el espesor de membrana protectora adecuado.

RENDIMIENTO: 1 a 1,5 Kg por m² terminado.

COLOR: Se presenta en colores. Puede obtenerse una amplia variedad de tonos por intermezcla y/o utilizando Colorante Universal Colorín (Máx. 30 ml por kilo). No se recomienda emplear Colorante Universal amarillo, bermellón y naranja.

BRILLO: Mate.

DILUYENTE y LIMPIEZA: Primera mano 20% de agua. Sigüientes manos sin diluir (Si se lo considera necesario para el fácil desplazamiento del pincel o rodillo diluir un 5% con agua). Primera mano 20% de agua. Sigüientes manos sin diluir (Si se lo considera necesario para el fácil desplazamiento del pincel o rodillo diluir un 5% con agua).

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 y 20 Kg.



APLICACIÓN:
Rodillo, pincel.



SECADO:
Al tacto: 4 a 6 horas / Entre manos: 3 horas. / Final: 24 a 48 horas. en condiciones normales de humedad.



RENDIMIENTO:
1 a 1,5 Kg por m² terminado.



DILUCIÓN:
Primera mano 20% de agua. Sigüientes manos sin diluir (Si se lo considera necesario para el fácil desplazamiento del pincel o rodillo diluir un 5% con agua).

■ MODO DE EMPLEO:

- La superficie debe encontrarse libre de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y otros contaminantes.
- Eliminar partes flojas y mal adheridas de materiales anteriores.
- En terrazas de baldosas de patio absorbentes: para lograr una mayor adhesión, lavar previamente con ácido Muriático (diluido 1 a 3 con agua). Diluir la primera mano con 50% de agua.
- Se puede usar hidrolavadora para limpiar la superficie.

■ DATOS TÉCNICOS:

TIPO DE VEHÍCULO: Estireno-acrílico

VISCOSIDAD: 116 +/-4 UK

PESO ESPECÍFICO: 1.23 +/-0.02 Kg/l

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años

■ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

CONTIENE: Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL enviándonos un correo electrónico a consultanos@colorin.com